FICHA TECNICA

PASTINA EPOXI – ALTAS EXIGENCIAS

Sistema epóxico para la confección de juntas de alta resistencia química

GENERALIDADES

Sistema epóxico de 3 componentes formulado con resinas epoxicas modificadas, sin solvente y agregado fino, indicado para lugares de alta exigencias mecánicas, exigencias de alta resistencia química y también altas exigencias sanitarias.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	según la información de la caja
Composición Componente A	Resina Epóxica
Composición componente B	Catalizador
Composición componente C	Polvo
Validez	18 meses después de la fecha de fabricación
Forma y color	Polvo fino de color de acuerdo a lo especificado en el envase
Vida útil de la pasta	1 hora aprox.
Resistencia a la humedad	Óptima
Resistencia a la compresión 24 hrs	> a 200 kg/cm2
Resistencia a la compresión 7 días	> a 400 kg/cm2
Resistencia a la flexotracción 7 días	> a 250 kg/cm2
Resistencia química UNE-EN ISO 10545-13	Alta
Transitabilidad	A las 24 horas
Limpieza	Con Kit de limpieza / Alcohol
Envase	Kit 1 kg
Almacenamiento	Debe ser almacenado en un lugar seco y fresco. No exponiendo a temperaturas

MODO DE EMPLEO

Preparada la mezcla, aplicarla distribuyendo y presionando sobre cada junta, con ayuda de una llana de goma o fieltro levemente humedecido.

Deje endurecer la mezcla hasta que haya perdido su plasticidad. Luego limpie la superficie con kit de limpieza Pennsylvania o con Alcool.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.

1ª Preparación del soporte: Comience la colocación de la Pastina después del período de fraguado de 3 días del adhesivo. Las juntas deben estar limpias y libres de polvo o cualquier otro material que pueda evitar la perfecta penetración y adhesión de la pastina; Las partes metálicas y de aluminio no tratadas deben protegerse para evitar manchas; Las partes porosas, no esmaltadas o antideslizantes, deben protegerse para evitar manchas.

2º Preparación el producto: En el envase incluido en el kit, vierta el contenido del paquete de pastina (Componente A) resina (componente B) Catalizador, homogenizar y agregar el (Componente C) Polvo pigmentado lentamente. Mezclar hasta obtener una masa homogénea sin grumos; no agregue agua ni ningún otro producto después de mezclarlo.

3ra aplicación: Aplique el material con una llana de goma, metal o plástico, presionada con un movimiento continuo en la junta, hasta completar el relleno, dejando el menor exceso posible en la superficie del revestimiento; 15 a 30 minutos después de la aplicación, limpie los excesos con el kit de limpieza incluido.

Consumo medio (Kg/m²)

Tamaño de la Cerámica (cm)	Tamaño de junta (mm)					
	2mm	4mm	5mm	7mm	8mm	10mm
30 x 30	0,200	0,400	0,500	0,700	0,800	1,000
40 x 40	0,190	0,380	0,475	0,670	0,760	0,950
45 x 45	0,170	0,340	0,420	0,590	0,680	0,850
60 x 60	0,250	0,500	0,630	0,890	1,000	1,300
60 x 120	0,115	0,230	0,290	0,400	0,460	0,580

Importante: Es indispensable usar la totalidad del componentes A+B+C ; No caminar sobre piezas recién empastinadas; El tráfico de personal se liberará después de 24 horas de aplicación; La limpieza diaria solo puede iniciarse después de 14 días de aplicación.

PRESENTACIONES

- Pote Plástico Kit de 1 kg

ALMACENAMIENTO

Almacene en un lugar cubierto, seco, ventilado y en un embalaje intacto, elevado desde el suelo sobre plataformas y lejos de las paredes; Se recomienda que la colocación de la pastina se realice a una temperatura situada entre 5 y 30 ° C

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.

ADVERTENCIA

Advertencia : En aplicaciones en piscinas el uso de productos químicos (Cloro y Bactericidas) puede alterar el color de las Pastinas con el paso del tiempo

Garantizamos la calidad de nuestros productos contra defectos de fabricación, pero no asumimos responsabilidad por el desempeño del trabajo, ya que no tenemos control directo sobre las condiciones de aplicación; Informamos que la empresa puede realizar cambios en los productos cuando sea necesario, sin previo aviso; Los productos deben ser aplicados por profesionales calificados; El producto no debe ser ingerido y no debe entrar en contacto con la piel o los ojos. En caso de ingestión accidental, no induzca el vómito y busque asistencia médica inmediata; Cuando haya contacto con la piel, retire el producto con alcohol isopropílico al 70% y luego lavar con agua corriente y detergente y aplique crema hidratante.

Las indicaciones aquí descriptas son indicativas y basadas sobre nuestra experiencia. Varios factores pueden influir sobre rendimientos y características finales (clima, porosidad del sustrato, tiempo de espera entre la colocación del adhesivo y colocación de la pieza, planimetría del sustrato, etc.). Los rendimientos deberán ser corroborados mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien debe asegurarse que el material está en óptimas condiciones de uso. Nuestro departamento técnico se encuentra a disposición para cualquier inquietud relacionada a la aplicación del producto.

MANIPULACION

Para la manipulación del producto utilizar:
- Protección respiratoria (barbijo).
- Protección dérmica (guantes).
- Protección ocular (anteojos).

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.